



HISPANO TEX

Household Textiles Manufacturer - Spain

MASK

DATOS TÉCNICOS

Estructura / Ligamento	TAFETAN / PLANA	
Composición [±5%]	100% Algodón	
Peso [gr/m² ±5%]	115	
Anchos disponibles [cm]	260 ó 280	
Densidad de urdimbre [hilos/cm ±5%]	28	
Densidad trama [pasadas/cm ±5%]	27	
Tratamientos	Tratamiento hidrófugo especial para mascarillas, batas, sábanas. Acabado Parafina. <u>Aguanta mínimo 20 ciclos de lavado siguiendo las instrucciones de lavado indicadas en esta ficha técnica.</u>	
Propiedades	<p><u>Hidrófugo:</u> Repele el agua y las microgotas actuando como barrera para virus y bacterias. <u>Evita</u> la formación de hongos y bacterias producidas por la exhalación.</p> <p><u>Parafina:</u> Acabado resistente con propiedades antiadherentes y repelentes.</p> <p><u>Tejido transpirable.</u></p>	

TESTS Y ANÁLISIS

	Método (Test)	Resultados	
Resistencia a la abrasión (ciclos Martindale) apicado 12kPa [ciclos]	ISO 12947 - 2:2016	12000	
Resistencia al Pilling	ISO 12945 - 2:2000	3	
Resistencia al deslizamiento de costura (carga aplicada 180N) [mm]	ISO 13936 - 2:2004	URDIMBRE 4	TRAMA 4
Resistencia al desgarro [N]	ISO 13937 - 2:2004	URDIMBRE 12	TRAMA 12
Encogimiento - lavado a 40°C y después de 2 puntos de planchado [%]	ISO 6330:2012 ISO 5077:2007 ISO 3759:2011	URDIMBRE -7	TRAMA -5
Solidez del color al lavado 60°C [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105 C06:2010	4 - 5	
Solidez del color a la luz [cambio de tono del 1 al 8]	ISO 105-B02:2014	6	
Solidez del color al frote - Seco [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105-X12:2001	4	
Solidez del color al frote - Húmedo [cambio de tono del 1 al 5]	ISO 105-X12:2001	4	

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y MANTENIMIENTO

TEMPERATURA MAX LAVADO	LEJÍA	TEMPERATURA MAX PLANCHADO	LAVADO EN SECO	SECADO	SECADORA

Intrucciones de lavado	<p>Lavado a mano (recomendado): En un recipiente tipo palangana, sumergir la prenda en agua tibia con detergente neutro durante 15 minutos. Enjuagar muy bien y secar en secadora si es posible. Importante planchar muy bien a 150°C.</p> <p>Lavado a máquina: Utilizar ciclo para ropa delicada con detergente neutro. Secar en secadora si es posible. Importante planchar muy bien a 150°C</p>
------------------------	--

CERTIFICADOS

 Tested for harmful substances 2003AN2150 AITEX 2003AN2150 AITEX Okotex Class I - App. 4	 ESAEOF18000058QM	 COMPLIANCE	 GREENPEACE	 Business Environmental Performance Initiative	where applicable:
--	----------------------	----------------	----------------	---	-------------------------------